



Descripción del Producto

RetroGuard™ proporciona la máxima protección contra manchas y grabados con un acabado de alto brillo. Este recubrimiento tóxico es ideal para proteger el concreto y el terrazo contra las manchas. Cuando ocurre un derrame, la capa de propiedades protectoras de RetroGuard evita que el piso sufra daños inmediatos y aumenta la ventana de oportunidad para la limpieza.

BENEFICIOS

- Máxima protección contra manchas y grabados
- Sellador tóxico
- Fuerte adherencia al suelo; no se pela ni se descascara
- Crea alto brillo y brillo cuando se pule; curas sin bruñir
- Mejora el color del piso, incluidos tintes y agregados.
- Estable a los rayos UV; se puede utilizar al aire libre
- Puede volver a aplicarse en cualquier momento; no requiere desmontaje
- Crea una capa de sacrificio entre el derrame y el piso.
- Reduce la costosa y lenta reparación de manchas.
- Ideal para todos los pisos tratados con Ashford Formula™ y RetroPlate® (nuevos o viejos, estándar o de color) y todos los pisos de concreto y terrazo.



Guía de selección de productos

	Retro Guardia	Retro Pel
Protección ácida	Alto	Ninguno
Repelencia al agua y al aceite	Bajo	Alto
Mejora del tinte	Alto	Ninguno
Mejora del brillo	Alto	Bajo
Sellador penetrante	No	Sí
Sellador tóxico	Sí	No
Facilidad de instalación	Medio	Fácil
Facilidad de reparación	Medio	Medio
Tasa de cobertura	Alto	Medio

Información técnica

Forma:	blanco lechoso
Cobertura:	37-50 m ² /L (1500-2000 pies ² /galón)
Presentación:	Jarra de 1 gal (3,79 L) Balde de 19 L (5 gal) Tambor de 55 gal (208 L) (bajo pedido)
Vida útil:	Un año en contenedor sellado de fábrica.
Congelación:	Proteger de la congelación
Olor:	Poco olor
COV:	Contenido de COV 0 g/L. Cumple con todas las regulaciones AIM VOC nacionales, estatales y distritales conocidas. Contenido máximo de COV 100 g/L.



Solicitud

Lea todas las instrucciones y la información SDS antes de usar. Usar equipo de seguridad adecuado. Siempre pruebe la idoneidad de la superficie del piso y los resultados deseados antes de la aplicación general. Evalúe la transmisión de vapor u otras preocupaciones potenciales. Deje que la superficie se seque completamente antes de la inspección y aprobación.

PREPARACIÓN

Proteger a personas, vehículos, propiedades, plantas y todas las superficies no destinadas a tratamiento del producto, residuos, salpicaduras, humos y deriva del viento. Utilice polietileno u otros materiales protectores probados. Asegure la entrada de aire fresco y ventilación cruzada durante la aplicación y el secado. Elimine la suciedad, el aceite, la grasa, la pintura, las ceras, las eflorescencias y los selladores de superficies antes de la aplicación. Para obtener mejores resultados, limpie el piso con CreteClean Plus con Scar Guard™ usando una fregadora automática con almohadillas azules o negras, o un trapeador y un balde. RetroGuard se puede aplicar 28 días después de la colocación del concreto.

Temperatura de la superficie y del aire: La temperatura debe estar entre 40 y 80 °F (4 y 26 °C). RetroGuard se aplica, seca y cura de manera más uniforme en un piso fresco. Evite aplicar bajo la luz solar directa. Úselo sólo en lugares bien ventilados. áreas.

Congelación: si existe alguna preocupación de que RetroGuard se haya congelado en algún momento, los siguientes pasos ayudarán a garantizar que sea utilizable. Coloque los cubos RetroGuard en un baño de agua tibia (72-76°F / 22-24°C) y dejar que el producto se caliente por completo. No aplique golpes al producto con calor extremo. Cuando esté tibio, retire la tapa y revuelva el producto con una varilla grande para revolver pintura. Revuelva de un lado a otro, en múltiples direcciones, asegurándose de raspar los lados y el fondo del cubo. Esto no requiere agitar a alta velocidad con una broca mezcladora ni agitar, ya que esto produce espuma y agrega burbujas de aire al producto.

Equipo: Pulverizador de bombeo con punta cónica ajustable (aproximadamente 0,5 gpm), colador de pintura, almohadilla de microfibra, bruñidor de propano y almohadilla suave de pelo natural para bruñir (opcional) y equipo de seguridad adecuado.

Cobertura: En superficies densificadas y pulidas densificadas: aproximadamente 1500-2000 pies²/gal (37-50 m²/L). Las tasas de cobertura varían según la porosidad del concreto y el nivel de pulido. La idoneidad del producto para el suelo en cuestión debe ser determinada por el aplicador.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD ESTÁNDAR

Revuelva o mezcle bien. No agite ya que al agitarlo se produce espuma.

RetroGuard se envía listo para usar. Limpie el piso con CreteClean Plus con Scar Guard usando una fregadora automática con almohadillas azules o negras, o un trapeador y un balde. La aplicación puede comenzar una vez que el piso esté húmedo al tacto o completamente seco.

Llene el rociador de bombeo con RetroGuard usando un **colador de pintura o una gasa*** para evitar partículas que puedan obstruir la boquilla del rociador. Rocíe/humedezca la almohadilla de microfibra con RetroGuard para que pueda mover más fácilmente el producto por el piso. Asegúrese de que la almohadilla de microfibra no esté demasiado saturada ni seca.

*Nota: Después de abrirlo y exponerlo al aire, o a medida que envejece, RetroGuard puede comenzar a aglutinarse o volverse fibroso. Filtrar adecuadamente RetroGuard con un colador de pintura evitará obstrucciones innecesarias del pulverizador de bombeo.

RetroGuard se envía con toda su potencia. Si es necesario (después de probar la absorbencia del piso), corte con agua hasta un 50%. Aplique RetroGuard usando un rociador de bombeo, cubriendo un área amplia de 4 a 5 pies (1,2 a 1,5 m) de profundidad. Comience en un borde del piso y trabaje hacia atrás o lejos del producto húmedo. Asegúrese de trabajar en secciones lo suficientemente pequeñas para evitar caminar sobre el producto mojado. Esto hará que los zapatos se vuelvan pegajosos y dejarán huellas fantasma una vez secos. Extienda RetroGuard uniformemente con una almohadilla de microfibra húmeda haciendo un movimiento en forma de ocho para introducir el producto en el piso. Utilice pasadas superpuestas, manteniendo un borde húmedo para una apariencia uniforme. Si durante la aplicación la almohadilla de microfibra comienza a arrastrarse o volverse pegajosa, enjuáguela con agua y escúrrala. Continúe usando la misma almohadilla.

Después de la aplicación, permita que RetroGuard se seque durante aproximadamente 50 a 60 minutos. Pula con una pulidora de propano de alta velocidad a 3/4 de velocidad (aproximadamente 1500 RPM) utilizando una almohadilla de pelo suave y natural. No es necesario bruñir para curar el producto; sin embargo, sí mejora el brillo del piso.

Después de la aplicación, enjuague y enjuague todo el equipo con agua limpia. Los pisos con RetroGuard pueden recibir tráfico dentro de 12 horas en condiciones interiores típicas. Proteger del agua u otros líquidos durante al menos 24 horas.

MANTENIMIENTO

No utilice detergentes ácidos o que contengan sulfatos o hidróxidos. Utilice CreteClean Plus con detergente Scar Guard en fregadoras o cubos de trapeador para obtener mejores resultados. Mantenga el piso limpio, eliminando la suciedad y los escombros. Limpie los derrames rápidamente.



Garantía, Asistencia Técnica e información SDS

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos. Cuando lo permita la ley, no habrá otras garantías con respecto a este producto, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. El comprador será responsable de realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad de este producto para su propósito particular. La responsabilidad se limitará en todos los casos a suministrar suficiente producto para volver a tratar las áreas específicas a las que se ha aplicado el producto defectuoso. La aceptación y el uso de este producto exime al proveedor de cualquier responsabilidad, sea cual sea su fuente, incluida la responsabilidad por daños incidentales, consecuentes o resultantes, ya sea por incumplimiento de la garantía, negligencia o extendida por representantes de RetroGuard, sus distribuidores, aplicadores o comerciantes.

SERVICIOS TÉCNICOS Y CONTACTO DE EMERGENCIA

Comuníquese con Curecrete al (801) 489-5663 o al número gratuito (800) 998-5664. **Para información de emergencia, llame al (801) 629-0667.**

Para obtener información SDS, haga [clic aquí](#) o escanee el código proporcionado.



PRODUCTOS DE APOYO

Comuníquese con Curecrete para obtener más información sobre los productos de soporte:

- Fórmula Ashford™
- CreteClean Plus con Scar Guard™
- CreteClean Plus con Scar Guard - Single Dose™
- Productos de reparación y rellenos para juntas CreteFill Pro Series™
- CretaStrip™
- CreteStrip FS™
- Diamantes y tintes
- KickStart™
- RetroPel™
- RetroPlato™
- SaltSlayer™
- SlurryDry™