



## Descripción del Producto

RetroPel™ es un repelente de aceite y agua formulado específicamente para pisos de concreto y terrazo. Evita que el aceite penetre en el suelo y las reacciones del agua que provocan el merlán.

Los pisos de concreto recién densificados y pulidos siguen siendo susceptibles a la penetración de agua y aceite porque el proceso de densificación no se ha logrado por completo. Durante el proceso de densificación, el crecimiento cristalino continúa hasta por 12 meses.

RetroPel ha sido formulado con fluoropolímeros avanzados a base de agua. Estas pequeñas estructuras moleculares permiten una máxima penetración. No es un sellador tóxico, sino más bien un sellador penetrante que rellena los huecos microscópicos de la estructura cristalina del suelo. No cambia la apariencia del suelo.

## BENEFICIOS

- Proporciona repelencia al agua y al aceite
- Sellador penetrante que rellena huecos microscópicos en el suelo.
- Protege del agua los pisos recién densificados y pulidos reacciones que causan el merlán
- No afecta la apariencia del piso
- Aplicación sencilla y sin estrés; menos fatiga del aplicador
- No requiere bruñido para curar
- Ideal para todos los pisos tratados con Ashford Formula™ y RetroPlate® (nuevos o viejos, estándar o de color) y todos los pisos de concreto y terrazo.



## Guía de selección de productos

	Retro Pel	Retro Guardia
Protección ácida	Ninguno	Alto
Repelencia al agua y al aceite	Alto	Bajo
Mejora del tinte	Ninguno	Alto
Mejora del brillo	Bajo	Alto
Sellador penetrante	Sí	No
Sellador tóxico	No	Sí
Facilidad de instalación	Fácil	Medio
Facilidad de reparación	Medio	Medio
Tasa de cobertura	Medio	Alto



## Información técnica

Forma:	Líquido claro
Cobertura:	600-1200 pies <sup>2</sup> /gal (15-30 m <sup>2</sup> /L)
Presentación:	Jarra de 1 gal (3,79 L) Balde de 19 L (5 gal) Tambor de 55 gal (208 L) (bajo pedido)
Vida útil:	Un año en contenedor sellado de fábrica.
Congelación:	Proteger de la congelación
Olor:	Poco olor
COV:	Contenido de COV 90 g/L. Cumple con todas las regulaciones AIM VOC nacionales, estatales y distritales conocidas. Contenido máximo de COV 100 g/L.



## Solicitud

Lea todas las instrucciones y la información SDS antes de usar. Utilice equipo de seguridad adecuado. Siempre pruebe la idoneidad de la superficie del piso y los resultados deseados antes de la aplicación general. Evalúe la transmisión de vapor u otras preocupaciones potenciales. Deje que la superficie se seque completamente antes de la inspección y aprobación.

## PREPARACIÓN

Proteger a personas, vehículos, propiedades, plantas y todas las superficies no destinadas a tratamiento del producto, residuos, salpicaduras, humos y deriva del viento. Utilice polietileno u otros materiales protectores probados. Asegure la entrada de aire fresco y ventilación cruzada durante la aplicación y el secado. Elimine la suciedad, el aceite, la grasa, la pintura, las ceras, las eflorescencias y los selladores de superficies antes de la aplicación. Para obtener mejores resultados, limpie el piso con CreteClean Plus con Scar Guard™ usando una fregadora automática con almohadillas azules o negras, o un trapeador y un balde. RetroPel se puede aplicar 28 días después de la colocación del hormigón.

Temperatura de la superficie y del aire: La temperatura debe estar entre 40 y 80 °F (4 y 26 °C).

Equipo: Pulverizador de bombeo con punta cónica ajustable (aproximadamente 0,5 gpm), almohadilla de microfibra, bruñidor de propano y almohadilla suave de bruñido de cabello natural (opcional) y equipo de seguridad adecuado.

Cobertura: Promedia aproximadamente 600-1200 pies<sup>2</sup>/gal (15-30 m<sup>2</sup>/L). La mayoría de los pisos que han sido densificados y pulidos a grano 800 o superior producirán entre 900 y 1000 pies<sup>2</sup>/gal (22-25 m<sup>2</sup>/L).  
Depende de la porosidad del concreto, el nivel de pulido y el método de aplicación.

#### PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD ESTÁNDAR

**Revuelva bien antes y durante su uso. No sacudir.** La agitación provoca que se formen grandes cantidades de burbujas y espuma.

Enmascare y proteja los zócalos o áreas adyacentes para evitar salpicaduras y rociado excesivo sobre superficies que no deben tratarse.

Aplique abundantemente una capa uniforme de sellador con un rociador de bombeo. Deje que el producto penetre en el piso y aplíquelo con una almohadilla de microfibra hasta que el piso esté completamente saturado.

Si la primera aplicación se absorbe inmediatamente, se debe aplicar una segunda aplicación "húmedo sobre húmedo" antes de que se seque la primera aplicación.

Todo el producto debe penetrar el concreto y no debe secarse en la superficie. Si se deja secar el exceso de producto en la superficie, se puede utilizar un pulidor para eliminar la turbidez.

No caminar sobre la superficie hasta que esté completamente seca. No deje agua estancada en la superficie del piso tratado hasta después de un mínimo de 24 horas. La curación completa se consigue en 24 horas.

Después de la aplicación, enjuague y enjuague todo el equipo con agua limpia.

#### MANTENIMIENTO

No utilice detergentes ácidos o que contengan sulfatos o hidróxidos. Utilice CreteClean Plus con detergente Scar Guard en fregadoras o cubos de trapeador para obtener mejores resultados. Mantenga el piso limpio, eliminando la suciedad y los escombros. Limpie los derrames rápidamente.



## Garantía, Asistencia Técnica e información SDS

#### GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos. Cuando lo permita la ley, no habrá otras garantías con respecto a este producto, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. El comprador será responsable de realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad de este producto para su propósito particular. La responsabilidad se limitará en todos los casos a suministrar suficiente producto para volver a tratar las áreas específicas a las que se ha aplicado el producto defectuoso. La aceptación y el uso de este producto exime al proveedor de cualquier responsabilidad, sea cual sea su fuente, incluida la responsabilidad por daños incidentales, consecuentes o resultantes, ya sea por incumplimiento de la garantía, negligencia o extendida por representantes de RetroPel, sus distribuidores, aplicadores o comerciantes.

#### SERVICIOS TÉCNICOS Y CONTACTO DE EMERGENCIA

Comuníquese con Curecrete al (801) 489-5663 o al número gratuito (800) 998-5664. **Para información de emergencia, llame al (801) 629-0667.**

Para obtener información SDS, haga [clic aquí](#) o escanee el código proporcionado.



#### PRODUCTOS DE APOYO

Comuníquese con Curecrete para obtener más información sobre los productos de soporte:

- Fórmula Ashford™
- CreteClean Plus con Scar Guard™
- CreteClean Plus con Scar Guard - Single Dose™
- Productos de reparación y rellenos para juntas CreteFill Pro Series™
- CretaStrip™
- CretaStrip FS™
- Diamantes y tintes
- KickStart™
- RetroGuard™
- RetroPlato™
- SaltSlayer™
- SlurryDry™